



ROCKPASTE

RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO

Tipo de producto

Pasta base agua

Descripción del producto

Recubrimiento texturizado en pasta, a base agua con tecnología de nueva generación, fabricado a base de resinas acrílicas, arenas de sílice, así como aditivos aligerantes inorgánicos, amigables con el medio ambiente.

Tiempo de secado

Al tacto 40 min. a 1 hora, dependiendo de las condiciones del medioambiente y la superficie aplicada.

Secado total: Aproximadamente 24 hrs.

Preparación de la superficie

Eliminar cualquier material que impida que el esmalte se adhiera como polvo, cal, salitre, grasa, moho, etc.

No deberá existir humedad en la superficie.

Usos recomendados

Como acabado decorativo de muros, plafones, panel de yeso o fibrocemento tanto en interiores como en exteriores.

Ideal para uso arquitectónico o institucional donde se requiera una gran calidad, rendimiento, durabilidad, precio competitivo y mínimos costos de mantenimiento posterior.

Características físicas

- Resistencia al frote.
- Térmica.
- Durabilidad superior.
- Hidrófoba.
- Resistente al fuego directo hasta 1 hora.
- Aisla el ruido hasta 20 STC.
- Dureza total en sólo 7 días.

Propiedades fisicoquímicas

Viscosidad	1500-2500 cps
Masa-volumen	0.84%
Sólidos en peso	64.0 ± 2.0
Densidad	1.00 a 1.08 g/cm ³
Absorción humedad	1.72% (Peso)
Rendimiento	20 m ² /L (Teórico)
Secado al tacto	40 minutos (Teórico)

Acabado

Para dar un acabado final, realice los efectos deseados mientras el producto se encuentra fresco, para ello puede utilizar la herramienta necesaria tales como rodillo texturizador, rodillo de felpa, esponja, espátula dentada, etc.

Si su uso es como junta de tableros, sin acabado final, dejar lisa y pareja la superficie.


Almacenamiento

En su envase original cerrado bajo techo a una temperatura entre 5° y 35° C. Úsese preferentemente antes de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

ROCKPASTE

Aplicación del producto

ESTE PRODUCTO PUEDE SER APLICADO CON BROCHA, RODILLO O POR ASPERSIÓN.



Debe ser aplicado con llana metálica (preferentemente de acero inoxidable), rodillo texturizador, rodillo de pelo, tirolera.

Puede lijarse, limpiar la superficie y aplicar el acabado final que se desee.

Se recomienda un espesor mínimo de 20 mm y máximo de 35 mm de película por capa.

Aplique a temperaturas entre los 15°C y los 35°C.

**NO APLICAR
CON LLUVIA**



Protección personal

Es importante utilizar equipo de protección adecuado durante la aplicación para evitar cualquier tipo de irritación ocular, respiratoria y/o cutánea.

Se recomienda utilizar anteojos de seguridad, guantes, mandil y respirador para vapores de gases.

Se recomienda ampliamente realizar la aplicación en un lugar ventilado.



ATENCIÓN

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN.

EN CASO DE INGESTIÓN: No se provoque el vómito, consulte a un médico de inmediato.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL O LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos.

EN CASO DE IRRITACIÓN CUTÁNEA: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Consultar a un médico.

